COTETERM ESTUCO FLEXIBLE SILEX (CEF SILEX)

Acabado mineral deformable para la impermeabilización y decoración del S. COTETERM

LO + DESTACADO

- Acabado MINERAL DEFORMABLE
- Efecto SILEX FINO
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Sin eflorescencias
- Aplicación en grandes superficies, sin juntas



Acabado natural "efecto silex liso" con grandes posibilidades de diseño para la protección e impermeabilización de sistemas de aislamiento por el exterior.

PROPIEDADES

- Flexible: gran capacidad de deformación.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Permeable al vapor de agua.
- Bajo mantenimiento de la fachada.
- Gran trabajabilidad.
- Adherencia perfecta y continua sobre el soporte.
- Alta durabilidad de la fachada: poco mantenimiento.

APLICACIONES

Soportes:

- ***Admisibles:***
  - Exteriores :
    - Como acabado decorativo final del Sistema COTETERM sobre: COTETERM M y COTETERM M-IMPACT.
    - Sobre soportes tipo PREDUREX y C. DECOR BASE aplicar mano de Cotetermr Fondo a modo de Imprimación
  - Interiores : producto de acabado sobre la mayoría de superficies (Pladur, yeso, ...) previa preparación con 760 LANKOPASIV.
- En casos no descritos consultar con el Departamento Técnico

Espesores:

- Hasta 2 mm

DATOS TÉCNICOS (*)

Agua de amasado:	31 ± 1 % (4,5 L/saco)
Densidad en polvo:	1,0 ± 0,1 gr/cm³
Densidad en pasta:	1,19 ± 0,05 gr/cm³
Temperatura de aplicación:	Desde +5 hasta +35ºC
Adherencia sobre mortero:	>0,5 N/mm² (Rotura cohesiva mortero soporte)

(*)Datos en condiciones de laboratorio. Valores aproximados. Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

COTETERM ESTUCO FLEXIBLE SILEX (CEF SILEX)

Acabado mineral deformable para la impermeabilización y decoración del Sistema COTETERM

MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Batidora eléctrica con varillas para mezclas finas.
- Llana de acero inoxidable.
  (Ambas herraminetas totalmente limpias)
- Pulverizador de agua.
- Talocha de plástico (opcional).

Preparación de soporte:

- Se recomienda que el soporte sea liso o esté fratasado.
- Es recomendable proceder a lijar las rugosidades propias del soporte antes de aplicar el COTETERM ESTUCO FLEXIBLE SILEX para evitar rallados e imperfecciones.
- Hay que proceder al cepillado del soporte para eliminar todo el polvo generado
- El soporte debe presentar una superficie resistente, estable y limpia.
- En tiempo caluroso o en caso de observar una fuerte absorción de agua por parte del soporte proceder a la humidificación del mismo. Por otro lado, si el soporte está saturado de agua es imprescindible dejar secar antes de proceder a la aplicación.

Aplicación del producto:

- ***Amasado/Mezcla:***
  - El producto se amasa mecánicamente con 4,5 litros de agua por saco.
  - Añadir el polvo sobre el agua, amasando hasta conseguir una masa fina, untuosa y sin grumos.
- ***Aplicación de producto:***
  - Aplicación de la primera capa con llana de acero inoxidable bien limpia sobre el soporte seco al tacto, extendiendo a raseo y sin detenerse a hacer repasos.
  - Esperar al secado de la primera capa, hasta que al tacto el producto esté seco y duro.
  - Aplicar la segunda capa del producto a raseo.
  - En caso necesario, aplicar otra mano en función de la textura deseada.
  - Por su composición, el producto permite su fratasado con talocha de plástico.
  - Durante la aplicación, es muy recomendable la pulverización de agua (sin encharcado del producto) para trabajar los empalmes y reducir las rebabas, previa al acabado con llana.

Nota importante: No utilizar lija ni herramientas agresivas sobre el producto, para rebajar rebabas.

- En ningún caso realizar repasos sobre el producto seco.

RECOMENDACIONES

- La aplicación no se deberá realizar con temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC.
- No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén lluvias y/o heladas inminentes.
- Es muy importante mantener la llana de acero inoxidable en perfectas condiciones.
- Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.
- Aplicar siempre protegido de la acción directa del sol.
- Aplicar el producto con trazos largos de llana (no espatular) para reducir el efecto de resaltes.
- Qc pcamkgclb_ j_ _njga_agml bc ACD NR qm`pc Amrcrcpk Cqrsam Djcvg`jc kchmp_lbm _qg cj amknmpr_kgclrm dpclrc _j nmqg`jc clqsag_kgclrm bc j_q d_af_b_q,



CONSUMO APROXIMADO

1 a 2 kg/m²
dependiendo del soporte y del espesor.

PRESENTACIÓN

Saco de 15 kg.
Palet: 48 sacos (720 kg).
40 colores

ALMACENAMIENTO

12 meses en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie.

HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante
- DITE 006/0089 emitido por I.E.Torroja
- Marcado CE según Guía DITE 004

Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.

AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR

sat

Servicio de Asistencia Técnica

901 215 215

Parex informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra.
Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

PAREX MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain) – Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es